

# **SUPER-SINI SINISTYSNESTE**

## SINISTYSOHJEITA

*Super-sini sinistysneste on syövyttävää happoa!  
Lue käyttöturvallisuusohjeet ennen pullon avaamista ja käyttöä.*

### **PAIKKAUSSINISTYS**

- Puhdista sinistyspaikkausta vaativa kohta puhtaaksi rasvasta ja liasta esim. sprillä.
- Kostuta paikattava kohta sinistysnesteeseen kastetulla kangaspalalla, tikulla tai tms.
- Kun sinistettävä kohta ja sinistysaine on kuivunut, hankaa pintaan muodostunut kuivunut pintaruoste teräsvillalla nro.000.
- Uusi menettely kunnes haluttu sinistyssävy on saavutettu.
- Huuhtelee kohde huolellisesti kuumalla vedellä.
- Viimeistele pinta öljymällä Anti-Corrol aseöljyllä ja kiillota pinta pehmeällä kankaalla.

### **SINISTYS**

- Puhdista kappale rasvasta ja liasta puhtaaksi esim. sprillä. Vanhaa sinistystä ei tarvitse poistaa.
- Kappaleen lämmittäminen ei ole välttämätöntä, mutta lämmittäminen ennen sinistystä n. 40<sup>o</sup>-60<sup>o</sup>C antaa parhaan lopputuloksen. Lämmittämisen voi tehdä upottamalla kappale kuumaan veteen tai lämmittämällä uunissa.
- Sinistys suoritetaan sivelemällä pinta sinistysnesteeseen kastetulla kangaspalalla tms.
- Kuivumisen jälkeen, poista kappaleen pintaan muodostunut pintaruoste hankaamalla sitä teräsvillalla nro.000.
- Menettely uusitaan 3-4 kertaa, kunnes haluttu sinistyssävy on saavutettu.
- Sinistyksen jälkeen sinistäminen pysäytetään huutelemalla runsaalla kuumalla vedellä, jotta huokosiin jäänyt kosteus haihtuu.
- Lopuksi öljyä pinta Anti-Corrol aseöljyllä ja kiillota pinta pehmeällä kankaalla.

### **Huomioitavaa sinistyksessä**

- Super-Sini on hyvin tunkeutuvaa ja agressiivista sinistysainetta.
- On erittäin tärkeää, että sinistyksen jälkeen kohde huuhdellaan huolellisesti ja näin sinistyminen pysäytetään.
- Käytä huuhteluun kuumaa vettä, tällöin kappaleen huokosiin mahdollisesti jäänyt kosteus haihtuu nopeasti, eikä huokosiin muodostu ruostetta.
- Öljyä pinta Anti-Corrol aseöljyllä ja kiillota pinta pehmeällä kankaalla. Käyttämällä Anti-Corrol aseöljyä varmistat, että öljy on riittävän tunkeutuvaa ja imeytyy syväälle huokosiin, näin sinistyksen sävy syvenee ja sillä on hyvä suojauskerros.

#### **Valmistaja:**

Tampereen Öljytukku Oy

Oikojankatu 11

33840 TAMPERE

puh.03-346 9466

[www.tampereenoljytukku.com](http://www.tampereenoljytukku.com)